

دراسة بحثية

الخواص الريولوجية لمعاجين المضافات المعدنية المعدّلة التي تضاف الى الخرسانه الأسمنتية

أ. م. د. نينا نيكلايفنا ماروزوفا

م. حمزه عبدالمملك قيس *

* قسم هندسة المواد - كلية الهندسة المدنية - جامعة قازان الحكوميه للهندسه المدنيه والمعماريه
البريد الالكتروني : hamza.qais@mail.ru

الملخص

تعتبر الخرسانة من أهم مواد البناء الأساسية التي يعمل العلماء على تطوير جودتها من خلال الإضافات المعدنية، وفي هذا البحث تم دراسة الخواص الريولوجية لغبار السيليكا و سيليكات الألمنيوم حيث تم تحديد كمية الماء وقابلية الحركة، بالإضافة إلى حساب اجهاد القص للمعجون، كما تناول البحث تأثير تركيز الملدنات المخفضة للماء على غبار السيليكا و سيليكات الألمنيوم حيث استخدم في البحث خمسة أنواع من الملدنات المتعددة الكربوكسيل، وخمسة أنواع من الإضافات المعدنية. أظهرت النتائج ان الإضافات المعدنية المستخدمة في الخلطة الخرسانية تتأثر وينسب متفاوتة عند إضافة المعدلات الكيميائية إلى معاجينها حيث تم اختيار نشاط تلك الإضافات المعدلة (الكيميائية) بمدى مقدرتها على تخفيض نسبة كميته المياه في تلك المعاجين. البحث اثبت ان هناك علاقه وطيده بين الخواص الريولوجيه ومساحة سطح المعدن اي أنه كلما كانت مساحة السطح كبيره كلما زادت كمية المياه لإحداث التدفق المطلوب، وأن توافق الملدنات مع اضافات المعادن يعتمد وبشكل اساسي على التركيب الهيكلي للمعدن.

الكلمات المفتاحية: الخواص الريولوجيه، الإضافات المعدنيه، الريوليت، غبار السيليكا، المعدلات الكيميائية

مقدمة

الريولوجيا علم يُعنى بحالات المادة وما يحدث فيها من حيث اللزوجة والتمدد والتلدن بتأثير العوامل الخارجية مثل درجة الحرارة والضغط [1]. الموائع حسب الخاصية الريولوجيه لها تنقسم الى قسمين : الموائع النيوتونية، والموائع اللانيوتونية.

الموائع النيوتونية التي تكون اللزوجة فيها لا تعتمد على طريقة تشوه ومرونة الجسم ، والتي تتناسب عندها قيمة التشوه تناسباً عكسياً مع الجهد المطبق عليها وهذا المفهوم يمكن ان يطبق على المواد التي يحدث بها التشوه والمرونه في ان واحد تحت تأثير الاحمال او التدفق. وهذه المواد تتميز بلزوجتها التي تبقى ثابتة وتتغير

فقط عند تغير درجة الحرارة والضغط. كما تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، وتسمى هذه الموائع بالموائع النيوتونية. أما الموائع اللانيوتونية فهي الموائع التي تتغير لزوجتها عندما تطبق عليها قوة مما يجعلها تتصرف كجسم صلب، وأحيانا تؤدي القوة المطبقة عليها إلى سيلانها [2].

تكتسب الريولوجيا اهمية خاصة في علم البناء حيث يجب عند الشروع في البناء التأكد من نوعية الطين الذي يسود المنطقة، لأن بعض الأنواع قد تصبح سائلة عند حدوث الزلازل التي تطبق عليها قوة تؤدي إلى انخفاض لزوجة الطين. كما تكتسب أيضا اهمية كبيرة في تصميم الخرسانة، حيث ان معرفة لزوجة و تدفق المواد الداخلة في صناعة الخرسانة يؤدي الى الاستغلال الأمثل لتلك المواد والحصول على خرسانة ذات كفاءته عالية [3].

إن من احدى الطرق المستخدمة لتحسين هيكل وخواص الخرسانة هو استخدام الاضافات. الخرسانة الحديثة تستخدم مجموعته واسعه من الاضافات الكيميائية وكذلك المعدنيه. تعتبر الخرسانة اليوم العمود الفقري لكل عمليات البناء والأشغال العامه في العالم ومع تطور المباني الشاهقه والطرق، وبالتحديد الطرق كثر البحث والطلب عن الخرسانة عالية المقاومة [4-7]. الخرسانة عالية المقاومة يتم الحصول عليها عن طريق زيادة متانة وقوه الخرسانة مع الأخذ بعين الاعتبار الى نسبة الماء الى الاسمنت فكما هو معلوم انه كلما كانت نسبة الماء الى الاسمنت اقل كلما كانت متانه الخرسانة أكثر. ويجب أيضا الاخذ ببعين الاعتبار انه كلما كانت نسبة الماء اقل في الخرسانة (اقل من النسبة المطلوبة لأحداث التفاعل المطلوب) فإن ذلك سيؤدي الى التأثير وبشكل كبير على اداء وقوة الخرسانة وربما قد تتكون الشقوق بعد فتره قصيره من الصب [8-10]. الخرسانة عالية المقاومة تتطلب بعض الاضافات سواء الكيميائية او المعدنيه لتحسن نوعية واداء الخرسانة فضلا عن انخفاض القيمة الاقتصادية لها [11].

تغيير محتوى الماء – يعتبر عاملا رئيسيا في تنظيم إتساق الخرسانة كما وأن تقليل كمية الماء في الخليط المحتوي على الاسمنت ومكونات المواد الصليه يؤدي الى انخفاض قابلية الحركة وتكون الخرسانة شبه متصلده ويصعب خلطها بالطرق اليدويه وفي هذه الحالة يتطلب تعزيز دمك الخرسانة لضمان الحصول على خرسانة ذات كثافه مناسبه. ونتيجة لصغر سمك طبقة الماء مقارنة بجسيمات الاسمنت والمكونات الأخرى - المضافات الكيميائية او المعدنيه - كما وان إندماج الطبقات المموهه مع بعضها البعض وكذلك تسريع عملية تشبع منتجات المحاليل المموهه بكثافه اعلى كل ذلك يؤدي الى تدفق ونمو البلورات المموهه وبالتالي تسارع عملية تصلب العجينه الاسمنتيه والخرسانه المكونه منها. [12-13].

استخدام المضافات المعدنيه النشطة لتصنيع الخرسانة المختلفه وكذلك الخلطات ينطوي حتما على الحاجة إلى استخدام اضافات ذات خواص ملدنه وعالية الأداء كما يؤدي ذلك الى تنظيم الخواص التكنولوجيه للخلطه الخرسانيه بسبب ارتفاع تشنت المضافات المعدنيه وبالتالي نمو سطح المساحيق المعدنيه، ومن بين هذه الإضافات ذات الكفاءة العاليه هي الملدنات المتفوقه ذات الكربوكسيل المتعدد. غير ان بالنسبه لهذه الملدنات - كما وليقيه الاضافات الكيميائيه - يوجد عدد من المشاكل من اهمها عدم

التوافق [14،8] في الآونة الأخيرة، أصبحت المواد الكيماوية المضافة على أساس الكربوكسيل المتعدد عنصر لا غنى عنه في سوق البناء في الدول الأوروبية والأمريكية. لم يؤد ظهور الكربوكسيل المتعدد في سوق البناء إلى وقف استخدام الممدنات التقليدية، ولكن ظهور تلك الإضافات أدت إلى تنوع الاحتمالات والقدرات في التعامل في حل المشاكل الملحة في تكنولوجيا الخرسانة [15-17].

مما سبق تبين لنا ان هناك مشكله في اختيار نوع الاضافات الكيماويه والمطلوب منا هو ايجاد حل لهذه المشكله عن طريق دراسه نشاطها في مجال الحد من ارتفاع كمية المياه في النظم المائيه للألومينوسيليكات والسيليكات والتي من شأنها أن تشكل عنصر واحد من الخرسانة عالية المقاومه. ان فعالية المضافات المخفضه للماء تم تقييمها عن طريق تقليل كمية المياه في معجون المعدن المحتوي على الماء ومقارنة تلك النتائج مع المكون الاخر الخالي من الاضافات ويشترط ان يكون التدفق في كلا المكونين متساويا.

هدف البحث

ايجاد حل لمشكلة اختيار نوع الاضافات الكيماويه عن طريق دراسه نشاطها في مجال الحد من ارتفاع كمية المياه في النظم المائيه للألومينوسيليكات والسيليكات المعدنيه .

منهجية البحث

دراسة الخواص الريولوجيه عن طريق دراسة تجريبية لتحديد نشاط بعض الاضافات المعدنيه والتي تعتبر احدى مكونات الخرسانه ومدى قابلية تلك الاضافات للمعدلات الكيماويه. الخواص الريولوجيه تم دراستها بطريقة البرفسور كلاشينكوف من جامعة بينزا الحكوميه للعماره والمدنيه [11]. ووفقا لذلك استخدمنا اسطوانه غير قابله للصدأ والتي يبلغ قطرها الداخلي 25 ملم وارتفاعها 50 ملم.

التغير في محتوى الماء وكذلك قابلية الحركه تم تقييمها بواسطه حساب قيمة التدفق على جوانب السطح المعرض للجاذبيه كما تم حساب اجهاد القص النهائي عن طريق الصيغه التاليه:

$$\tau_0 = \frac{hd^2\rho g}{\kappa D^2} \quad (1)$$

حيث :

τ_0 اجهاد القص النهائي للمعجون محسوبه بالباكسال، h ارتفاع الاسطوانه، d قطر الاسطوانه محسوبه بالمتر، ρ كثافة المعجون (الماء مع المعدن) محسوبه بالكيلوجرام على المتر المكعب، K معامل يراعي اعاده توزيع الاجهادات على جسم الصفيحه الزجاجيه ويساوي 2، D قطر المعجون المتدفق بالمتر.

الطريقة يمكن تلخيصها بالتالي:

يتم وضع الاسطوانة المعدنية الغير قابله للصدأ فوق قطعه من الزجاجه مساحتها 180*180 مم (شكل 1) بحيث توزن المواد المستخدمه في المعجون (المعدن مع الماء) بكميات كافيه لملى الاسطوانه وبعد ان تملئ الاسطوانه بالمعجون يتم رفع الاسطوانه الى الاعلى ويتم حساب قطر المعجون المتدفق (شكل 2). وبعد كل مره يتم حساب الكثافة الناتجة ρ عن ذلك بالصيغه التاليه:

$$\rho = M2 - M1/V \quad (2)$$

حيث ان

M2. كتلة القطعه الزجاجيه كجم،

M1. كتله القطعه الزجاجيه مع المعجون كجم،

V. حجم الاسطوانه، حيث يتم حسابه بالصيغه التاليه :

$$V = \Pi hd^2/4 \quad (2^*)$$

حيث ان

Π . معامل قيمته 3,14

d و h. قطر وارتفاع الاسطوانه

ووفقا للقياسات الناتجه تم تحديد تأثير الملدن عن طريق:

1- مؤشر خفض الماء ويتمثل في خفض كميته الماء داخل

النظام الانسياب

$$Wd = (W/S)_n / (W/S)_p \quad (3)$$

2- كما يمكن ايضا حسابه بالنسيه المئويه بالنسبه للعينه

الغير محتويه على اضافات

$$\Delta W = (W/S)_n - (W/S)_p / (W/S)_n * 100\% \quad (4)$$

حيث ان:

$(w/s)_n$. نسبة الماء الى المعدن بدون اضافات ،

$(w/s)_p$. نسبة الماء الى المعدن مع الاضافات.


تأثير تركيز الملدنات المخفضه للماء تم حسابه عن طريق الصيغه التاليه:

$$K = \Delta W/C \quad (5)$$

حيث:

 ΔW . مؤشر خفض الماء ،

C . تركيز الاضافات (بالنسبه المئويه).



الشكل رقم (1). وضعية الاسطوانه فوق لوح الزجاج

1- اسطوانه معدنيه غير قابله للصدأ

2- زجاجه تحت الاسطوانه لحساب قطر المعجون المتدفق



الشكل رقم (2): المعجونه بعد رفع الاسطوانه بعد ملئها

المواد المستخدمة في البحث وخواصها

قمنا بدراسة مجموعتين من المضافات المعدنية :


المجموعه الاولى:

سيليكات الالومنيوم (زيوليت طبيعي من جمهوريه مصر وزيوليت طبيعي من جمهوريه تاتارستان في روسيا.

غبار السيليكا من مدينة ليبيسك الروسيه ورمل مطحون.
حسب تعريف العالم (سميث) الزيوليت هو عبارته عن سيليكات الالومنيوم لديه تركيب هيكل يحوي فراغات مملؤه بأيونات كبيره اضافته الى جزيئات الماء والتي لها القدره في التنقل بحريه كبيره الامر الذي يؤدي الى التبادل الأيوني والجفاف العكسي. الزيوليت يحتوي على مسامات مجهرية مفتوحة وهذه المسامات تعطى الزيوليت خصائص معينه ومميزه كما وتضمن هذه المسامات نشاط هيدروليكي [18].

الزيوليت المصري والذي تم طحنه الى كسور (0-0,08مم) يحتوي على:

الكلينوبتوليت Clinoptilolite بنسبة 75%، كوارتز 8%، بلاجيوكلاز 3%، كربونات 2,5% الصيغة الكيميائية للزيوليت:



الزيوليت التتاري يحتوي على الكلينوبتوليت بنسبة 14-28%، الكوارتز 13-19%، الكالتسيت بنسبة 18-28%، ميكا 5% ومساحة سطحه 17286 سم²/جم.

غبار السيليكون نفايات من سبائك السيليكون التي تتكون من جسيمات كرويه يبلغ حجمها 0,01-1,0 ميكرومتر ومساحة سطحه 20000 سم²/جم وتحتوي على ما يصل إلى 95% السيليكا غير متبلور النقي والذي له القدره على التفاعل مع الجير بنشاط كما ويعمل على تحرير الاسمنت عند الاماهه مما يؤدي الى تشكيل روابط غير قابله للذوبان في الماء.

الميتاكاولين metakoalin هو مادة اصطناعية، مجففه من طين الكاولي (سيليكات الالومنيوم المائية) حجم حبيباته أصغر من حبيبات الاسمنت ولكن ليس بأخف من غبار السيليكا (Al₂O₃·SiO₂·H₂O) حيث يبلغ حجم حبيباته الى 1-5 ملي ميكرون ومساحه سطحه تصل الي 30000 سم²/جم.

في هذا البحث استخدمنا ميتاكاولين مستخرج من مدينه جورفاليي الروسيه وهو عبارته عن مسحوق وردي فاتح يحتوي على الكولنيت بنسبة 90-93% والمرحله البلوريه فيه تتكون من بقايا بلورات الميكا بنسبة 2,5-3% والكوارتز بنسبة 4-5%. الميتاكالين المستخدم مساحه سطحه 24500 سم² على جم . رمل مطحون يحتوي على ثاني اكسيد السيليكون ليس بأقل من 83% ومساحة سطحه 3800 سم²/جم.

بالنسبه للاضافات الكيميائيه المستخدمه في هذا البحث هي:

- الملدنات المتفوقه من فئة (C-3) عبارته عن مسحوق يذوب في الماء بسهولة ويصنف ضمن الانيونات النشطه ويتكون من مركبات قليلة الوحدات ومركبات لانهايه مثل البوليمر والتي تشكلت تحت تكثيف حمض سلفونيك النفتالين مع الورمالدهيد والقلويات (هيدروكسيد الصوديوم).

- ملدن متفوق من فئة melfelex (ملدنات المانيه) وهو عبارة عن مسحوق اصفر يذوب في الماء بسهولة ملدنات متفوقه حيث يتم الحصول عليه عن طريق التجفيف بالرش (الرذاذ) بناء على كربوكسيلات البوليستر المعدلة والكثافة الظاهرية لهذا الملدن 350 - 600 غرام / لتر واسه الهيدروجيني 5,8-6,5.
- الكربوكسيلات المتعدده (كربوكسيل ألفا) عبارة عن اضافات سائله شفاهه
- Micro Air 125 عبارة عن اضافات طارده للهواء تستخدم في الخلطة الخرسانيه حيث تتميز بمقاومتها العاليه للصقيع والماء.
- اضافات الأروس عبارة عن سائل معتم (لونه يميل الى السواد) بني اللون كثافته 1145 كغ \ م³ واسه الهيدروجيني 8,3.


النتائج والمناقشة

لقد كانت هناك الكثير من الدراسات والتي تناولت في مجملها الخواص الريولوجية لعجينة الاسمنت وبعض من تلك الدراسات مشار اليه في المراجع [19-25].

تمت دراسة الخواص الانسيابية للمعجون بدون اضافات كيميائيه كما في (الشكل رقم 3) و(الشكل رقم 4) حيث يظهر الشكل رقم (3) انه كلما كانت مساحة السطح كبيره كلما زادت كمية المياه المطلوبه لاحداث التدفق المطلوب بمعنى اخر ان مساحة سطح المعدن تؤثر وبشكل كبير على الخواص الانسيابية للمعدن. وبالتالي كما هو واضح لدينا من خلال الشكل رقم 3 يتضح ان الزيوليت المصري والرمل والذي مساحة سطحها تساوي 9900 و 3900 سم² \ جم لديهما اقل كمية ماء. كما وان اعلى كميته ماء لدى غبار السيليكا يلها الزيوليت التتاري ثم المييتاكالين. كمية المياه المطلوبه في مسحوق الزيوليت المصري هي نفسها في الرمل المطحون وتساوي 0,4 بالرغم ان مساحة سطح الزيوليت المصري اكبر من مساحة سطح الرمل المطحون ب 2,5 مره .


في حين ان جهد القص النهائي والذي تم الحصول عليه من معجون المعادن لم يحافظ على تنظيم الطلب على المياه كما هو واضح في (الشكل رقم 4) وهنا يلاحظ ان مسحوق الاسمنت يمتلك اعلى قيمة اجهاد قص (77.11) باسكال مقارنة ب(62.4) باسكال في دراسته اخرى [26] وهذا يعتمد على خواص الاسمنت وظروف الانتاج والتي يكونه عندها قيمة اجهاد القص اكبر من 60 باسكال. يليه الرمل المطحون، ثم الزيوليت المصري، وهي (66.09,75.64) باسكال على التوالي في حين ان غبار السيليكا والمييتاكالين يمتلكان قيمه تشتت عاليه (نظرا لكبر مساحتهما السطحيه) حيث بلغت قيم اجهاد القص لديهما الى (52.49,54,48) باسكال على التوالي ولهذا السبب فأن هذين المعدنين (غبار السيليكا وكذلك المييتاكالين)

يتملكان درجة سيوله جيده.ولهذا ينبغي ان تؤخذ هذه الحقيقه بعين الاعتبار لتحسين سمك الطبقات البنيه للمصفوفات الريولوجيه للخرسانه عاليه المقاومه.



الشكل رقم (3). كمية الماء المطلوبه في الاضافات المعدنيه لأحدات تدفق قطره 6.6 سم

من المهم شرط تقليل محتوى الماء للأنظمة المعدنيه مع المحافظه على الحركه المناسبه للخلطه والتي تؤثر بشكل مباشر على خصائص قوة الخرسانة والنتيجة من استخدام الاضافات ذات الخواص المخفضه للماء وتحقيقا لهذه الغايه اجرينا هذا البحث للتعرف على تأثير الاضافات ذات الخواص المسيله (الملدنات المتفوقه بنوعها) في تغيير الخواص الريولوجيه لمعجون المعادن المحتويه على الماء.




الشكل رقم (4). تغير اجهاد القص (الخضوع) النهائي لمعجون المعادن مع الماء.

في هذه التجربة تم اختيار مسحوق الزبوليت المصري وكذلك غبار السيليكا واللدان اظهرا اعلى واقل قيمه ل (w/s) كما يظهر في (الشكل رقم 5) و (الشكل رقم 6). اما بالنسبه للنتائج الحسابات التي تم الحصول عليها من المعدلات الكيميائية المخفضه للماء مبين في (جدول رقم 1).


كما يتبين لنا من الشكل 5 يلاحظ ان أكبر انخفاض لكمية الماء في معجون الزبوليت كانت بمساعدة الملدن المتفوق من نوع C-3، حيث بلغت قيمة W/S 0.32 مقارنة ب 0.4 وبالمسحوق الخالي من الاضافات وقيمة τ0 69.85 باسكال مقارنة ب 66.09 باسكال بتلك الخاليه من الاضافات اما بالنسبة للملدن المتفوق من نوع melflux وكذلك المعدل الكيميائي متعدد الكربوكسيل (الفا) واللدان يمتلكان تأثير قوي على معجون الاسمنت قد اظهرا تأثيرا اقل من الملدن المتفوق من فئة C-3. عند اضافة الكربوكسيل المتعدد الى معجون الزبوليت بكميات قليلة فإنه يعمل كعامل استقرار وربما يعود ذلك الى التركيب الهيكلي لمعدن الزبوليت والذي يتكون من الكلينوبتيلوليت clinoptilolite بنسبة 75%.

اما بالنسبه لمعجون غبار السيليكا فكما هو مبين في شكل 6. كانت النتائج عكس معجون الزبوليت فقد اظهر غبار السيليكا تأثيرا ملحوظا عند اضافة الكربوكسيل المتعدد مقارنة بغيره من الملدنات وهذا يتطابق مع دراسته اخرى مماثلة والتي قام بها الدكتور ماروزوفا في جامعة كازان الحكومية للهندسة المدنية والمعمارية [4،28،27].



الشكل رقم (5). تغير محتوى الماء بالنسبة الى معجون الزيوليت المصري بتغير نوع وكمية المعدل الكيميائي

علاقة تأثير المعدلات على المواد المعدنية الطبيعية والتي تم اختيارها لتقييم انخفاض محتوى كميته المياه في النظام المعدني المحتوي على الماء (المعجون) وعلاقة ذلك بنشاط المعدل الكيميائي تم توضيحه في جدول 1.



الشكل رقم (6). تغير محتوى الماء بالنسبة الى معجون غبار السيليكا بتغير نوع وكمية المعدل الكيميائي
الدراسة اظهرت ان اكبر انخفاض لكمية الماء في الأنظمة المحتوية على المعدلات تم تقييمها بواسطة قدرة تلك المعدلات في تخفيض كمية الماء المضافة الى المعاجين عن طريق حساب قيمة ΔW_d والتي بلغت قيمتها عند اضافة الكربوكسيل المتعدد في مسحوق غبار السيليكا الى 38,5% و 32,5% بالنسبة للرمل المطحون كما هو مبين في جدول 1. اما بالنسبة للمعدل الكيميائي Melflux فقد اظهر حساسية جيدة نوعا ما عند

اضافته الى الرمل المطحون حيث بلغت قيمة W/S الى 0.33، ولم يظهر اي استجابته في المعجون المحتوي على غبار السيليكا. (انظر الجدول رقم 1) عند استخدام المعدلات الكيميائية المخفضة للماء في المواد المحتوية على سيليكات الالومنيوم مثل الزيوليت والميتاكلين فأن قيمة ΔW_d تكون ضعيفة مقارنة بغبار السيليكا والرمل المطحون وربما يرجع ذلك الى الاكاسيد التي كونت كاتيونات صعبه Ca^{2+} ، Al^{3+} ، Mg^{2+} و Si^{4+} ، في المستويان S6 و p6 والتي في معظمها لديها مؤشرات ملدنه وهذه الكاتيونات تتفاعل مع جزيئات الملدن عند الامتصاص. ان اضافة الملدن متعدد الكربوكسيل (الفا) الى الميتاكاولين يؤدي الى تقليل قابلية الحركة لهذا المعدن نتيجة لزيادة قيمة W/S وبالمثل فأن ادخال *Melflux* والكربوكسيل المتعدد في معجوني الزيوليت المصري والتتاري تعتبر أكثر فعالية من بين المعدلات الاخرى. بالنسبة لتأثير الملدن *Melflux* والمتعدد الكربوكسيل (الفا) على معاجين الزيوليت و الميتاكاولين: بالنسبة للزيوليت التتاري فان قيمة مؤشر تأثير الملدن تتراوح بين 3-7%. وبالنسبة للزيوليت المصري وكذلك الميتاكالين اظهرا استجابة لتلك الملدنات بالرغم ان تلك الاستجابة كانت ضعيفة. بالنسبة للملدن المتفوق C-3 كانت قيمة مؤشر تركيز الملدن في الزيوليت المصري تساوي (K=30) و (k=31) بالنسبة لمعدن الميتاكالين وقيمة ΔW_d تساوي 15% و 15.5% على التوالي اما بالنسبة لتأثير مؤشر خفض الماء في معجون الرمل المطحون فكانت قيمة ΔW_d تساوي 15% في حيث ان قيمة مؤشر تركيز الملدن تساوي (K=50). في معجون غبار السيليكا كانت (K=43.7) و ΔW_d تساوي 26.2% مقارنة ب 54.2% حسب دراسة اخرى [20].

ولهذا فأن ارتفاع النشاط الريولوجي في الملدن المتفوق C-3 والمتعدد الكربوكسيل (الفا) في المعاجين المائيه يكون عاليا في الرمل المطحون وكذلك لغبار السيليكا يليه الزيوليت المصري ثم الميتاكالين. ولكن فقط في حالة الزيوليت التتاري فأن المعدل الكيميائي Air 125 يمتلك نشاطا افضل مقارنة بالمعدلات الاخرى.

جدول رقم (1) تأثير الانظمة الكيميائية المخفضه للماء في مختلف الانظمة للمعاجين المعدنيه

| K | ΔW_d % | W_d | W/S | اجهاد القص، باسكال | كمية المعدل الكيميائي، % | اسم المعدل الكيميائي | كمية المسحوق بالجرام | اسم المسحوق |
|------|-------------------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| - | - | - | 0,4 | 66.09 | - | - | 60 | الزيوليت المصري |
| 30 | 15 | 1,18 | 0.32 | 69.85 | 0.6 | ملدن متفوق من فئة C3 | 60 | |
| 12,5 | 6,25 | 1,07 | 0,375 | 71.56 | 0.5 | الكربوكسيل المتعدد | 60 | |
| 17,5 | 8,75 | 1,1 | 0,365 | 69.54 | 0.75 | Air 125 | 60 | |
| 16,5 | 8,25 | 1,09 | 0,367 | 67.67 | 0.75 | أروس | 60 | |
| 11,5 | 5,75 | 1,06 | 0,377 | 64.95 | 0.75 | ملدن متفوق من فئة Melflux | 60 | |
| - | - | - | 1,3 | 45.53 | - | - | 60 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|-------|------|---------------------------|----|------------------|
| 43,7 | 26,2 | 1,35 | 0,96 | 51.95 | 0.6 | ملدن متفوق من فئة C3 | 60 | |
| 64,2 | 38,5 | 1,63 | 0,8 | 52.89 | 0.6 | الكربوكسيل المتعدد | 60 | |
| 0 | 0 | 1,0 | 1,3 | 53.43 | 0.5 | ملدن متفوق من فئة Melflux | 60 | |
| - | - | - | 0,97 | 52.49 | - | - | 60 | |
| 31 | 15,5 | 1,18 | 0,82 | 51.95 | 0.6 | ملدن متفوق من فئة C3 | 60 | الميتاكالين |
| 6,2 | 3,1 | 1,03 | 0,94 | 52.89 | 0.6 | الكربوكسيل المتعدد | 60 | |
| 0 | -3,1 | 0,97 | 1,0 | 53.43 | 0.75 | ملدن متفوق من فئة Melflux | 60 | |
| - | - | - | 0,97 | 61.34 | - | - | 60 | الزبوليت التتاري |
| 17,7 | 8,87 | 1,1 | 0,884 | 61.35 | 0.6 | ملدن متفوق C3 | 60 | |
| 11,1 | 5,56 | 1,06 | 0,916 | 60.11 | 0.5 | الكربوكسيل المتعدد | 60 | |
| 14,4 | 7,2 | 1,08 | 0,9 | 54.69 | 0.5 | ملدن متفوق من فئة Melflux | 60 | |
| 25,2 | 12,6 | 1,14 | 0,848 | 56.55 | 0.75 | ملدن من فئة Air 125 | 60 | |
| - | - | - | 0,4 | 75.64 | - | - | 60 | الرمال المطحون |
| 50 | 25 | 1,33 | 0,3 | 78.17 | 0.6 | ملدن متفوق C3 | 60 | |
| 65 | 32,5 | 1,48 | 0,27 | 77.16 | 0.75 | الكربوكسيل المتعدد | 60 | |
| 35 | 17,5 | 1,2 | 0,33 | 77.16 | 0.75 | ملدن متفوق من فئة Melflux | 60 | |

لقد كانت هناك العديد من الدراسات التي تبين مدى تأثير الانظمة الكيميائية المخفضه للماء في مختلف الانظمة للمعاجين المعدنيه والمشار اليها في المراجع [14-16].

الاستنتاجات

الخاصية الريولوجية تتناسب تناسب طرديا مع مساحة سطح المعدن اي انه كلما كانت مساحة السطح كبيره كلما زادت كمية المياه لإحداث التدفق المطلوب، كما ان اجهاد القص (الخشوع) لمعجون المعادن يتناسب تناسب عكسيا مع مساحة السطح اي انه كلما كانت مساحة السطح كبيره كلما كانت قيمة اجهاد القص τ_0 صغيره كما وأن اختلاف اماكن تواجد المعادن يؤثر على قيمة اجهاد القص.

توافق الملدنات مع اضافات المعادن يعتمد وبشكل اساسي على التركيب الهيكلي (البلوري) لذلك المعدن اضافة الى طاقته السطحية، يلعب التركيب الكيميائي للملدن دور كبير في مدى توافق المعدن ولكن لعدم

معلومية التركيب الكيميائي الحقيقي للإضافات الكيميائية فقد يتطلب ذلك اختبار نشاط كل ملدن حسب الوظيفة والذي قد يظهر توافقاً مع معدن ولا يتوافق مع معدن آخر كما هو مبين في هذا البحث.

الخلاصة

نظراً لزيادة الطلب على الخرسانة عالية المقاومة ومدى ارتباط ذلك بنسبه كمية الماء في الخلطة الخرسانية ولأن الخرسانة عالية المقاومة تستخدم الإضافات المعدنية بأنواعها المختلفة فقد تحتم علينا دراسة تلك الإضافات من حيث قدرة تأثرها وتوافقها مع المعدلات الكيميائية المختلفة حتى يسهل الحصول على الخرسانة المناسبة.

فمن خلال نتائج البحث يمكن القول انه ليس من الضروري ان يتلاءم المملدن المضاف مع الخرسانة المحتوية على اضافات المعادن ولكن ربما قد يتلاءم ذلك المملدن المضاف مع الخرسانة الخالية من اضافات المعدن ولذلك ليس من الضروري ان تتلاءم الخرسانة المحتوية على الاضافات المعدنية والخرسانة الخالية من الاضافات بملدن واحد , اضافة الى ذلك فأن اضافة المعدن الى الخرسانة يؤدي- في اغلب الأحيان - الى رفع نسبه كمية المياه في الخرسانة وبالتالي صعوبة الحصول على الخرسانة المناسبة ذات المتانة العالية ولكن من اجل الحصول على نتائج مرجوه وسهولة الحصول على خرسانه عالية المقاومة والتي في معظمها تحتوي على المعادن كماده اضافيه تؤدي الى رفع كفاءة الخرسانة وكذلك زياده عمر الخرسانة في التحمل فقد عمدنا في هذا البحث الى دراسة نشاط تلك المعادن ومدى توافقها مع انواع المملدات المختلفة حتى يسهل للباحثين وكذلك العاملين في مصانع الخرسانة من سهولة الحصول على خرسانه مناسبه ذات كفاءه عالية وكلفه اقتصاديه اقل.

ملاحظه:

معاجين المضافات المعدنية المعدّله يقصد بها هنا خليط الاضافات المعدنية مع الماء مع تعديلها او معايرتها بواسطة المعدلات الكيميائية والتي تمتاز بأنها ذات خواص مخفضه للماء.

المراجع

1. الريولوجيا. (1 أغسطس، 2015). في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة . تم الاسترجاع 18:05 ، 1 أكتوبر 2015 ، الرابط: https://ar.wikipedia.org/wiki/علم_الجريان/
2. علم الموائع (29 ابريل، 2016) في المجتمع العلمي المغربي الرابط: <http://science.ma/?p=22266>
3. "Rheology." Wikipedia, 29 April 2016. <https://en.wikipedia.org/wiki/Rheology>
4. Laborers V.G, Farmhands V.G, 1998. "Modified concrete- Theory and practice", p.768.

5. Sagdatullin D. G, Morozova N. N., Khozin V. G. Salnikov A.V, No.10, 2006. "Modification of cement concrete by small alloying additives" Building materials, pp.30-31.
6. Tarakanov, O.V, [Electronic resource]2009. – № 8 (78). "Application of complex mineral additives in the composition ORGANOTIN - General concrete modifiers". Conditions of access : <http://stroyprofile.com/archive/3810>
7. Bian R. B., Miao C. W., Shen J Sorrento, Italy, 2006. Suppl. Eighth CANMET/ACI International Conference. "Review of chemical structures and synthetic methods for polycarboxylate superplasticizers", pp. 133-144.
8. W. Fan, F. Stoffelbach, J. Rieger et al, Cement and Concrete Research.2012. "A new class of organosilanemodified polycarboxylate superplasticizers with low sulfate sensitivity, p. 42.
9. Bazhenov O. M, ABU, 2003. "Technology of concrete". Textbook for high schools construction specialty, 500 p.
10. Bazhenov, Y. M., Demyanova V. S., Kalashnikov V, ABU, 2006. "Modified high-quality concrete", 368p.
11. Delatte, Crowl, and Mack, article, November 11, 2006. "Reducing Cracking of High Performance Concrete Bridge Decks"
12. P.u. Xincheng. September 20, 2012 by CRC Press Reference – 276. "Super-High-Strength High Performance Concrete", P.96
13. M.S. Sciolti, M. Frigione, M.A, ASCE Journal of Composites for Construction, Vol. 14, (2010) Issue 6 Aiello: "Wet Lay-Up Manufactured Frp's for Concrete and Masonry Repair. Influence of Water on the Properties of Composites and of Their Epoxy Components", pp. 823-833.
14. Frigione, M. et al, 2006. "Water effects on the bond strength of concrete/concrete adhesive joints. Construction and Building Materials". pp.957–970.
15. E,B, Gordeev, E. A. Eakin, 2012. Information source: magazine of concrete products and structures. "Problem formalization for the selection of chemical additives".
16. Vovk, A. I, issue № 4, 2013 "additives based on polycarboxylates concrete technology", pp. 13-15.
17. Sagdatullin, D. G., Morozova N. N., Khozin V. G, izvestiya KSUAE, 2009, No.2. "Rheological characteristics of aqueous suspensions of composite gypsum binder and its components", PP. 263 to 268.
18. Morozov, N. M, building materials. 2005. No. 11. "sand high-strength concrete, pp. 25-26.
19. A. V. Yakimov, A. I. Burov. Kazan:publishing house "fen" of Academy of Sciences of Tajikistan, 2001. "Zeolite-containing rocks of Tatarstan and their applications", p. 176
20. Kalashnikov, V, scientific-technical conference of teaching staff, scientific workers, postgraduates of Russian Universities. - Penza: PHASE. 1999. "Methods of determining rheological properties of structured suspensions", p. 54

21. L. D. Schwartzentruber, R. Le Roy, and J. Cordin, *Cement and Concrete Research*, vol. 36, no. 7, 2006 "Rheological behaviour of fresh cement pastes formulated from a Self Compacting Concrete (SCC)," pp. 1203–1213.
22. E. A. M. Gad, M. R. Mabrouk, and F. H. Mosallamy, *Silicates Industriels*, vol. 70, no. 3-4, "Rheological properties of different cement pastes made with different admixtures," pp. 59–64
23. A. Papo, L. Piani, and R. Ricceri, *Industriels*, vol. 70, no. 9-10 , 2005. "Optimization of Portland cement pastes," pp. 149–152
24. M. Lachemi, K. M. A. Hossain, V. Lambros, P.-C. Nkinamubanzi, and N. Bouzoubaâ, *Cement and Concrete Research*, vol. 34, no. 2, 2004. "Performance of new viscosity modifying admixtures in enhancing the rheological properties of cement paste," pp. 185–193,
25. A. Papo and L. Piani, " *Cement and Concrete Research*, vol. 34, no. 11, 2004. "Effect of various superplasticizers on the rheological properties of Portland cement pastes", pp. 2097–2101,
26. A. Papo and L. Piani, *Particulate Science and Technology*, vol. 22, no. 2, 2004. "Flow behavior of fresh Portland cement pastes," , pp. 201–212,
27. M. Palacios F. Puertas F P. Bowen Y. F. Houst, Published online: 13 March 2009 Springer Science+Business Media, LLC 2009. "Effect of PCs superplasticizers on the rheological properties and hydration process of slag-blended cement pastes".
28. Sibgatullin D. G., Morozova N.N., Khozin. V. G. Kazan State University of Architecture and Engineering (KSUAE). news № 2 (12), 2009. "Research of rheological behavior of composite gypsum binding agent and its components", p.p 263-26.